

MASILLA POLIFLEX CARTUCHOS GRIS 300 ML. (50013)

Precio sin IVA 4,86 €



- Fácil de aplicar. Sellador adhesivo de elasticidad permanente. Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas. Curado rápido. Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV). Buena estabilidad térmica entre -40°C y 90°C. Pintable una vez seco. CLASIFICACION: Sellante no estructural para fachadas interior y exterior - F25HM.

Sellador adhesivo de poliuretano formato cartucho.



Certificación: NO ADR

Sellador adhesivo de sellador de poliuretano de un componente con módulo medio. Especialmente adecuado para sellar juntas exteriores e interiores. Excelente adhesión a la mayoría de los materiales. Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con humedad atmosférica.

Diseñado para:

_ Sellado de juntas de expansión frente a edificio.

_ Juntas de suelos y pavimentos.

_ Sellado de hormigón prefabricado.

_ Marcos de puertas, ventanas, parapetos, cubiertas de techos y techos, tuberías de drenaje de tuberías, etc.... Fijador adhesivo para encolar tiras, techos de fibrocemento, materiales sintéticos, azulejos, rodapiés, paneles, pantallas, etc.

Propiedades

Fácil de aplicar.
Sellador adhesivo de elasticidad permanente.
Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas.
Curado rápido.
Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV).
Buena estabilidad térmica entre -40°C y 90°C.
Pintable una vez seco.
CLASIFICACION:
Sellante no estructural para fachadas interior y exterior - F25HM.

Aplicaciones

^-Construcción: sellado general de juntas de dilatación vertical y horizontal, juntas de suelos y mampostería/fontanería (canalones, drenajes, etc.).

-Automóvil: sellado general de paneles, puertas, campanas, compartimiento del motor, maletero, etc.... Pegado de responsabilidad moderada: elementos decorativos, panelas y otros accesorios interiores/exteriores del vehículo.

-Industria: sellado general y adhesión de responsabilidad media en depósitos de contenedores, frigoríficos, aire acondicionado, electricidad, tuberías de agua

y vehículos industriales.

Requiere una preparación mínima de la superficie, y en la mayoría de los casos es suficiente para limpiar el sustrato con acetona o alcohol. Reduce considerablemente el coste derivado del proceso de adhesión.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

ESPECIFICACIONES:

EC marked - EN 15651-1:2012 classification F EXT-INT F25HM Contenido MDI gratuito <0.075%. Sin restricciones de uso o comercialización.

Riesgos

EUH 204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

1. Corte la cánula correctamente para aplicar la cantidad suficiente para cubrir la junta o la unión.

En general, se recomienda aplicar la imprimación previa.

Las superficies para sellar y/o unir deben estar limpias, desinfectadas y secas.

En las articulaciones sumergidas esperar 15 días antes de cubrir con agua.

Fácilmente aplicable a cualquier temperatura entre +5 y + 35°C, a mano o pistola neumática.

Sectores

Energía Eólica,Transporte



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.