

SILKRON SPG JUNTA SILICONA NEGRO 300ML. (54293)

Precio sin IVA 29,99 €



Sellante-adhesivo para juntas resistentes a aceites.



Certificación: NO ADR



Sellante de silicona ácida mono componente, resistente a bajas y elevadas temperaturas, para aplicación profesional en usos industriales y de automoción, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

Ventajas

Permanentemente flexible en un amplio rango de temperaturas evitando fugas.

Estable con Aceites de Motor e Industriales.

Puede eliminarse fácilmente en desmontaje o reparación.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Aplicaciones

SILKRON SPG es un sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ resistentes a los aceites. Aplicable para formación de juntas mecánicas resistentes a aceites y a algunos productos químicos (ácidos no concentrados) y para sellado de tanques y tuberías de productos de dicha naturaleza. Juntas de cárter de aceite, cajas cambio, tapa balancines, bombas de agua, cajas termostatos, cárteres de transmisión y tapas válvulas.

No debe utilizarse como junta de culata o en juntas que estén en contacto directo con combustibles. Estable, una vez curado, entre -60°C y +220°C.

Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 2448 h.

No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.

Sectores

Energía Solar



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
 943 880 063 - 943 880 855
 943 880 770
 gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.