

MASILLA DUAL 1.5 KG. (M+END.) 14524 KRAFFT (14524)

Precio sin IVA 19,88 €



- Producto para la reparación de la carrocería del coche.
- Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.
- Endurece rápidamente a temperatura ambiente.
- Gran capacidad de relleno.

Universal de relleno y acabado



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Masilla de poliéster insaturado para reparación de carrocerías de automóviles. Endurece rápidamente a temperatura ambiente al mezclarlo con su endurecedor. La proporción óptima es de 100 partes de masilla por 1 parte de endurecedor.

Recomendada especialmente para rellenos medios y finos, que necesitan un acabado perfecto. Al ser una masilla multifuncional permite al usuario utilizar un único producto en las dos fases, con un gran poder de relleno y un fino acabado. El fácil lijado del producto y su color blanco, ayuda en la consecución de un perfecto acabado y una mayor facilidad para la fase de pintado.

La masilla DUAL permite una excelente adhesión sobre sustratos de aluminio, acero, galvanizado, madera, cemento, etc. creando una superficie resistente y duradera.

Propiedades

Producto para la reparación de la carrocería del coche.

Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.

Endurece rápidamente a temperatura ambiente.

Gran capacidad de relleno.

Ventajas

Fácil de aplicar y de lijado.

Riesgos

Peligro.,H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.,H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P314: Consultar a un médico en caso de malestar.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar frotando con ambas manos el tubo del endurecedor para homogenizarlo.
2. Añadir aproximadamente un 2.5% de endurecedor a la cantidad de masilla a usar.
3. La temperatura reinante puede requerir pequeños ajustes de concentración para obtener una reacción de reticulación del producto y consecuentemente un endurecimiento plenamente satisfactorias.
4. Mezclar adecuadamente y aplicar inmediatamente sobre la superficie a rellenar.
5. Dejar endurecer 25-30 minutos antes de lijar.

No pintar directamente sobre las masillas de poliéster, especialmente con pinturas de color azul o metalizado, utilizar un aparejo.



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.